



新触感! シフォンケーキのような ふわふわファンデ

	原料名称	表示名称	(wt-%)
A相	ソフトセリサイト SH	(フッ化/水酸化/酸化) / (Mg/K/ケイ素)、 ハイドロゲンジメチコン	30.00
	Sericite J AS	マイカ、トリエトキシカプリリルシラン	20.34
	Mica GH LL	マイカ、ラウロイルリシン	5.00
	ST-705SA	酸化チタン、水酸化Al、ステアリン酸	3.00
	TiO2 CR-50 AS	酸化チタン、水酸化Al、トリエトキシカプリリルシラン	2.00
	HP Iron Oxide Yellow 3AS	酸化鉄、トリエトキシカプリリルシラン	0.50
	HP Iron Oxide Red 3AS	酸化鉄、トリエトキシカプリリルシラン	0.14
	HP Iron Oxide Black 3AS	酸化鉄、トリエトキシカプリリルシラン	0.02
	サンスフェア H-121	シリカ	8.00
	板状硫酸バリウム H	硫酸Ba	4.00
	板状HAP-SC	ヒドロキシアパタイト	3.00
	アミホープ® LL	ラウロイルリシン	2.00
	AMIHOPE® SB-102	コーンスターチ、ラウロイルリシン、結晶セルロース	5.00
	パウダーベース L	ラウリン酸亜鉛	3.00
B相	KF-96A-20cs	ジメチコン	3.00
	Uvinul® MC80	メトキシケイヒ酸エチルヘキシル	5.00
	O.D.O.	トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル	3.45
	フェノキシエタノール-S	フェノキシエタノール	0.20
	レオパール KL2	パルミチン酸デキストリン	0.20
	ユニフィルマ HVY	イソステアリン酸デキストリン	1.00
	サラコス 334	トリ(カプリル酸/カプリン酸/ミスチン酸/ ステアリン酸)グリセリル	1.00
	シーオーグレチノール®	グリチルレチン酸ステアリル	0.10
	トコフェロール100	トコフェロール	0.05
		Total	100.00

プレストファンデーション処方 (Formula No. FD2018-FD225F-001)


赤色透過パウダー ST-705SA



ツヤタイプ体質顔料 Sericite J AS Mica GH LL


Sericite J AS

- 特長**
- 1 透明感のある仕上がりになるセリサイト
 - 2 アルキルシラン処理品
 - 3 滑らかで柔らかい感触




Mica GH LL

- 特長**
- 1 透明感のある仕上がりになるマイカ
 - 2 ラウロイルリシン処理品



バインダー成分 レオパール KL2 ユニフィルマ HVY



HVY、KL2を併用する事で落下強度が上昇



メイクアップ効果について、画像解析や目視による評価試験の受託が可能です。
トーンアップ効果、透明度、ツヤ・マット感、ツキ、持続性評価など、
ご希望に合わせて測定項目をご提案します。
日本だけでなく、海外の試験施設とも提携しており、
最適な試験デザイン・スケジュールをご提案します。

